


QUALITE
PRIX
DISPONIBILITE

FICHE TECHNIQUE CLINKER

%	Si2O3	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	C3S	C2S	C3A	C4AF	CaOL
MIN	21,10	5,05	3,30	65,50	0,90	58,00	12,00	7,50	9,50	0,30
MOY	21,62	5,27	3,40	66,00	1,00	60,00	16,00	8,25	10,50	0,90
MAX	22,15	5,50	3,50	66,50	1,10	62,00	20,00	9,00	11,50	1,50



NB: La composition minéralogique du clinker est calculée selon la formule de BOGUE.

Type conditionnement :

- VRAC
- BIG BAG